


BOCADILLO PRENSADO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
BOCADILLO PRENSADO
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-3

- ALTA RESISTENCIA**
Excelente desempeño estructural.
- DURABILIDAD**
Resistente al fuego, intemperie y desgaste.
- MATERIAL NATURAL**
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DISPONIBLE EN 4 COLORES

- Adobe
- Arena
- Natural
- Cocoa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.	DIMENSIONES	RENDIMIENTO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES
2,3 kg (por unidad)	24,5 × 11,5 × 6 cm	56 und/m² (por metro cuadrado)	Mínimo 25 MPa (promedio)	Máx. 11% (promedio)	Excelente	± 2%

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.